アルミ合金線材　カタログ表

・製品ラインナップ

代表サイズ	品　　名	
	DA1-A-72	DA1-B-72
7.5mm	○	○
0.90mm	○	○
0.45mm	○	○

※表以外にも7.5mm～0.45mmまでのご希望に応じたサイズにて提供可能です。

・スペック表

サイズ	特　性		品　　名	
	項目	単位	DA1-A-72	DA1-B-72
7.5mm	引張強度	MPa	208 (207～209)	200 (198~200)
	引張伸び	%	2.6 (1.2～4.0)	2.5 (0.8~4.0)
	導電率	IACS%	54.1 (54.0~54.2)	54.6 (54.6~55.0)
0.90mm	引張強度	MPa	295 (288～302)	289 (279~306)
	引張伸び	%	3.6 (1.6～6.4)	3.9 (1.6~6.8)
	導電率	IACS%	52.4 (52.0~52.9)	53.0 (52.6~53.3)
0.45mm	引張強度	MPa	316 (309～320)	303 (293~312)
	引張伸び	%	5.2 (2.4～7.2)	6.6 (4.8~9.6)
	導電率	IACS%	51.9 (51.4~52.2)	52.7 (52.5~52.9)
(参考) 0.08mm	引張強度	MPa	363 (346~372)	345 (330～354)
	引張伸び	%	3.7 (2.0~6.8)	2.6 (1.6～3.6)
	導電率	IACS%	51.4 (51.0～52.0)	51.9 (51.8～52.0)

※数値は参考値であり、特性を保証するものではございません。

※引張強度および引張伸びの測定条件は標点間距離25cm、引張速度10mm/minにて測定

※上記以外の仕様特性品については　お問合せページ 等よりお気軽にお尋ねください。